

There are no translations available.

Οι απαιτήσεις:

Η στεγανοποίηση μιας ταράτσας που πρόκειται να καλυφθεί με πλακίδια πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτη προστασία από την διείσδυση του νερού και εξαιρετική αξιοπιστία στο χρόνο, καθώς μετά την επικόλληση των πλακιδίων η όποια εκ των υστέρων αποκατάσταση, είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και χρονοβόρα. Την απαίτηση αυτή καλύπτει το ελαστικό επαλειφόμενο στεγανοποιητικό κονίαμα **WATERMATFLEX**. Με την εφαρμογή του στην ταράτσα, δημιουργείται μία ενιαία ελαστική στεγανοποιητική στρώση, με υψηλή ανθεκτικότητα, κατάλληλη όχι μόνο να αντέχει στις συστολοδιαστολές της ταράτσας αλλά και να επιδέχεται απευθείας κόλληση πλακιδίων.

Τα υλικά που χρειάζονται:

WATERMAT FLEX		Ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών
DOMO KONIA	Τσιμεντοκονία δαπέδων	
DOMO PLUS ASO	Οικοδομική ρητίνη	
DOMO SUPER	ACRYLIC	Ακρυλική κόλλα πλακιδίων
DOMO	plus	FLEX
DOMO ARMO ACRYLIC	Έγχρωμος ακρυλικός αρμόστοκος πλακιδίων	
DOMO	plus	ASO-
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ	ΟΠΛΙΣΜΟΥ	145

Η κατασκευή:

Προετοιμασία υποστρώματος:

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από υπολείμματα λαδιού, σκόνες, σαθρά υλικά κλπ.

- Οι κλίσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 2%. Επιδιόρθωση ή κατασκευή κλίσεων πραγματοποιείται με ισχυρή τσιμεντοκονία **DOMO KONIA**.

- Η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας στο υπόστρωμα ενισχύεται με συγκολλητική στρώση με **DOMOPLUSASO** (DOMO KONIA : DOMOPLUSASO: νερό = 2 : 0,5 : 0,5 κατ` όγκο). Η συγκολλητική στρώση εφαρμόζεται με βούρτσα και όσο είναι ακόμη νωπή τοποθετείται η τσιμεντοκονία.

- Στη συμβολή της ταράτσας με τα κατακόρυφα στοιχεία (περβάζια, τοίχους κλπ.), διαβρέχεται και διαμορφώνεται σε όλο το μήκος φαλτσογωνιά με **DOMO KONIA** ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη

DOMOPLUS
ASO

- Κατανάλωση **DOMO KONIA**: Περίπου 14 kg/m²/cm πάχος στρώσης.
- Ακολουθεί καλή διαβροχή του υποστρώματος, χωρίς να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.

Στεγανοποίηση:

- Το περιεχόμενο του σάκου των 25 kg (συστατικό Α) του **WATERMATFLEX** προστίθεται στα 10 kg του υγρού (συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Για την ανάμιξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμικτήρας (δράπανο) χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).

- Ακολουθεί 1 επάλειψη με **WATERMATFLEX**, σε πλάτος όσο και του υαλοπλέγματος. Το υαλόπλεγμα τοποθετείται όσο η πρώτη στρώση είναι ακόμη νωπή. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η εφαρμογή και στην υπόλοιπη επιφάνεια. Τα φύλλα του υαλοπλέγματος τοποθετούνται διαδοχικά, έτσι ώστε να αλληλεπικαλύπτονται κατά 5 cm.

- Μετά το στέγνωμα αυτής της στρώσης ακολουθούν ακόμη 2 επαλείψεις σε όλη την επιφάνεια της ταράτσας. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm.

- Η επάλειψη επεκτείνεται και στις κάθετες επιφάνειες (περιμετρικά περβάζια, τοίχους, κλπ.) σε ύψος τουλάχιστον 15 cm, προκειμένου να αποφεύγεται εισροή νερού από τις άκρες.

- Κατανάλωση **WATERMAT FLEX**: 3,5 kg/m².

- Η τελική επιφάνεια είναι δυνατό να καλυφθεί με κεραμικά πλακίδια.

Επίστρωση πλακιδίων:

- Η κόλληση των πλακιδίων γίνεται με ελαστικοποιημένη κόλλα πλακιδίων **DOMO SUPER YLIC ACR** με προσθήκη του 5-10 kg ελαστικοποιητή **DOMO plus FLEX** σε κάθε σάκο 25 Kg κόλλας.

- Προσοχή πρέπει να δίδεται στην κατασκευή αρμών διαστολής και σφράγισης τους με ελαστική μαστίχη σιλικόνης ή πολυουρεθάνης. Κατασκευάζονται υποχρεωτικά περιμετρικοί αρμοί αλλά και ενδιάμεσοι εφόσον απαιτείται, έτσι ώστε να περικλείουν παραλληλόγραμμες επιφάνειες όχι μεγαλύτερες των 25 m² και με πλευρές όχι μεγαλύτερες του μήκους των 6 m.

- Η αρμολόγηση των πλακιδίων πλην των αρμών διαστολής γίνεται με τον αρμόστοκο **DOMO ARMO ACRYLIC** ενισχυμένο με την προσθήκη βελτιωτικής ρητίνης **DOMO ASO-GROUT**. Αυτό επιτυγχάνεται αντικαθιστώντας το νερό που απαιτείται για την ανάμιξη της αρμόστοκου με μίγμα **DOMO ASO-GROUT** και νερού σε αναλογία από 1:1 έως 1:2.

Προφυλάξεις:

- Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον + 5°C.
- Η φρέσκια επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, βροχή και παγετό.
- Συμβουλευθείτε τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων.